

Sadolin Træ og Metal Halvblank

Til indendørs træværk

Juni 2013

Produktbeskrivelse

Sadolin Træ og Metal er en halvblank, vandfortyndbar acrylplast-emalje af høj kvalitet, som giver dit træværk en fyldig overflade med god sammenflydning og flot glans. Sadolin Træ og Metal halvblank anvendes til maling indendørs på køkkenlåger, døre, karme, sokler, samt metal og stål, der er behandlet med rustbeskyttelse.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Generelle krav til overfladen inden malebehandling: Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.

Træ, ubehandlet:

Træet skal være tørt. Støv og snavs fjernes. Knaster og harpiksholdige områder affedes med cellulosefortynder og pletlakeres med Sadolin Knastlak for at hindre gennemslag. Huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse. Sadolin Grundr Træ påføres herefter 1-2 gange til der er opnået fuld dækning. For bedste resultat mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120-150 Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal Halvblank.

Træ, tidligere behandlet:

Løs og dårligt hæftende maling/lak afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens og overfladen matslibes, slibestøv fjernes. Evt. huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse. Sadolin Grundr Træ påføres herefter 1-2 gange. Der mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn

120 -150. Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal Halvblank.

Jern og metal

Jern og metal afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Forzinket stål vaskes og bearbejdes med en 2% salpetersyreopløsning. Overfladen efterskylles herefter grundigt med rent vand. Fremstår overfladen blank, skal den matslibes. Rent jern affedes med cellulosefortynder eller rensbenzin. Jern og forzinket stål grundmales med minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og metal Halvblank.

Tidligere malede flader skal afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Eventuelt bart jern pletgrundes minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 1-2 gange med Sadolin Træ og Metal Halvblank.

Undlad at male ved temperaturer under +5 °C.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs
Binder: Acrylplast Dispersion
Glans: 40 - Halvblank
Rækkeevne: 8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Farver/baser: Hvid BW, Ral 9010, Sort BM, BC
Emballage størrelse: 0,5-, 1-, 2,5 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003, EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 90 g/l VOC

Sikkerhed: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.