

# Sadolin Træ og Metal Blank

## Til indendørs træværk

Juni 2013

### Produktbeskrivelse

Sadolin Træ og Metal er en blank, vandfortyndbar acrylplastemalje af høj kvalitet, som giver dit træværk en fyldig overflade med god sammenflydning og flot glans. Sadolin Træ og Metal anvendes til maling indendørs på køkkenlåger, døre, karme, sokler, samt metal og stål, der er forbehandlet med rustbeskyttelse.

### Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Generelle krav til overfladen inden malebehandling:

Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.

### Træ, ubehandlet:

Træet skal være tørt. Støv og snavs fjernes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder og pletlakeres med Sadolin Knastlak for at hindre gennemslag. Huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange til der er opnået fuld dækning. For bedste resultat mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120-150 Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal Blank.

### Træ, tidligere behandlet:

Løs og dårligt hæftende maling/lak afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens og overfladen matslibes, slibe-støv fjernes. Evt. huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange. Der mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn

120 -150. Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal Blank.

### Jern og metal

Jern og metal afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Forzinket stål vaskes og bearbejdes med en 2% salpetersyreopløsning. Overfladen efterskylles herefter grundigt med rent vand. Fremstår overfladen blank, skal den matslibes. Rent jern affedtes med cellulosefortynder eller rensbenzin. Jern og forzinket stål grundmales med minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og metal Blank.

Tidligere malede flader skal afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Eventuelt bart jern pletgrundes minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 1-2 gange med Sadolin Træ og Metal Blank.

Undlad at male ved temperaturer under +5 °C.



### Tekniske Data

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Binder:** Acrylplast Dispersion

**Glans:** 70- Blank

**Rækkeevne:** 8 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 2 timer

**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 16 timer

**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Farver/baser:** Hvid BW, Sort BM, BC

**Emballage størrelse:** 0,5-, 1-, 2,5 L

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 396-003,

EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 90 g/l VOC

**Sikkerhed:** Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

