

Sadolin Gulvmaling

Til træ- og betongulv

Juni 2013

Produktbeskrivelse

Sadolins Gulvmaling er en slidstærk og vaskbar, halvblank akrylgulvmaling til indendørs maling af beton- og trægulve, med let til normal slitage.

NB: Er ikke egnet til garagegulve.

Behandling:

Overfladen skal være fast, ren og støvfri, samt fri for fedt, olie, voks og lignende urenheder. Beton skal være gennemtørt (ensartet hvidtør) og afhærdet i mindst 28 dage. Støbeslam og løse sandkorn, samt glatstøbt beton slibes til overfladen er ensartet ru. Slibestøv fjernes ved støvsugning. Tidligere malede/lakerede gulve afrenses for løs og dårligt hæftende maling/lak. Fastsiddende maling/lak overflader rengøres med Sadolin Grundrens og efterskylles omhyggeligt med rent vand. Malede og lakerede overflader matslibes herefter med korn 150-180 og slibestøvet fjernes.

Grunding betongulve

Ubehandlede gulve, samt bare områder grundes med Sadolin Gulvmaling fortyndet max. 20 % med vand.

Grunding af trægulve

Ved maling af nye eller ubehandlede trægulve skal overfladen inden grundig, slibes med korn 150 og slibestøvet fjernes omhyggeligt. Knaster og harpiksholdige områder lakeres 2 gange med Sadolin Knastlak for at hindre gennemslag.

Nye, ubehandlede trægulve grundmales 1 gang med Sadolin Grunder Træ. For bedste resultat mellemslibes mellem lagene med fint slibepapir korn 180 - 240.

Færdigmaling af træ- og betongulve

Grundede og tidligere malede overflader færdigmales normalt 2 gange, med ufortyndet Sadolin Gulvmaling i ønsket kulør..



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs
Binder: Akryl dispersion
Glans: 50 - halvblank
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Luft/Underlag temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, kortluvet malarulle,
Fortynding: Vand. Max. 20 %
Farver/baser: BW Hvid, BM, BC
Emballage størrelse: 1-, 5- L
Rengøring af værktøj: Straks efter brug med vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tilsluttet original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/1): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 40 g/l VOC

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/ flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.